



SOLVENT BAZLI

Ürünün Pazara Sunumu

Ambalaj 0.75 L, 2.5 L, 7.5 L, 15 L

Renk İç mekan renk kartelasına bakınız.

Kullanım Alanları

Alçı, macun, alçıpan, konvansiyonel siva, beton, gaz beton, kağıt kaplama, tuğla, demir konstrüksiyonlar, ahşap vb. her türlü yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak kullanılır.

Özellikleri

Yüksek kaliteli iç ve dışta beton, ahşap, metal, alçı, siva vb. yapı malzemelerinde uygun macun ve astarlardan sonra kullanılabilen, üstün kapama, yüksek yapışma, iyi yayılma özelliğinde, soft, elastiki, silinebilen, yarı mat görünümlü dekoratif ve koruyucu son kat boyasıdır.

Ürünün Teknik Özellikleri

Görünüm	Yarı mat, düz son kat boya
Kimyasal yapısı	Uzun yağlı alkid reçinesi
Tüketim (pratik)	Tek katta 0,065-0,080 L/m ² olacak
Kaplama gücü (teorik)	20 m ² /lt (28±5 mikronda)
Kuruma süresi	Tam kuruma süresi; max. 48 saat
Katlar arası bekleme süresi	24 saattir.
Önerilen uygulama katı	2 kat
Kalıcı madde (ağırlıkça)	% 67-75 (Renge göre değişir.)
Parlaklık (60°)	20-25
Viskozite	85-95 KU/25°C
Parlama Noktası	Min. 38°C
İncelticisi	Tiner Sentetik

Standart  TS 39'a sahiptir

Yüzey Hazırlama

Yeni boyanacak yüzeyler

Metal Yüzeyler: Macun SN veya metal macunları ile bozukluklar giderilir. Yüzey zımparalanır. 1 kat Enamel Antipas kullanılır. Daha uygun ve korumalı film için istenirse Enamel Antipas uygulamasından 24 saat sonra Enamel Sentetik Astar 1 kat uygulanabilir. Antipas ve astar uygulamasından 24 saat sonra yüzey Pastel Yarı Mat uygulamaya hazırdır.

Ahşap Yüzeyler: Daha iyi bir koruma sağlamak için ilk kez boyanacak ham ahşap yüzeylerde 1 kat Cuprinol Woodart Classic Ahşap Koruyucu uygulanması tavsiye edilir. Ahşaptaki yüzey bozuklukları Macun SN ile giderilmelidir. Macun zımparalandıktan sonra tüm yüzeye 1 kat Enamel Sentetik Astar kullanılabilir. Astandan 24 saat sonra yüzey Pastel Yarı Mat uygulamaya hazırdır.

Duvarlar: Yüzeyde bozukluklar mevcutsa uygun macunla doldurulur. Ayrıca düzgün, dayanıklı bir yüzey elde etmek için tüm yüzey ince 1 kat macunlanabilir. Macun zımparalandıktan sonra tüm yüzeye Enamel Sentetik Astar 1 kat halinde uygulanır. Uygulamadan 24 saat sonra yüzey, Pastel Yarı Mat Boya uygulamaya hazırdır.

Eski boyalı yüzeyler Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalı, gevşek serbest boya tabakası kazınmalıdır. Yüzey cinsine uygun macun ile kazınan yerlerdeki seviye farklılıkları giderilmelidir. Daha sonra yapılacak işlemler yeni boyanacak yüzeylerdeki ile aynıdır.

Uygulama

Önerilen Uygulama Araçları Rulo ve fırça. Arzu edilirse pistole de kullanılabilir.

İnceltme Oranı 5 kısım Pastel Yarı Mat Boya, 1 kısım Tiner Sentetik ile %20 oranında inceltilir.

Fazla inceltmelerde akma ve kapama problemleri yaşanabilir.

Önerilen Astarlar Enamel Antipas, Cuprinol Woodart Classic Ahşap Koruyucu, Macun SN veya Enamel Sentetik Astar.

Uygulama Verilen inceltme oranlarına göre inceltilen Pastel Yarı Mat boya homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Alt yüzey işlemleri tamamlanmış kuru ve temiz yüzeylere önerilen uygulama araçlarından birisi ile 2 kat halinde uygulanır. Uygulama sırasında fırça veya ruloların tek yönlü hareket etmesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde renk tonu dalgalanmaları yaşanabilir. 2. kat uygulama 24 saat sonra 1. katın uygulaması gibi yapılmalıdır. Problemlü yüzeylerde 3. kat uygulama gerekebilir.

Uygulamada dikkat edilecek hususlar

- Kullanmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. (Aksi takdirde kuruma, yayılma ve yüzey problemleri yaşanabilir.)
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- Havalandırılan ortamlarda gerekli emniyet önlemleri alınarak çalışılmalıdır.

Uygulama araçlarının temizliği

Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra Tiner Sentetik ile temizlenmelidir.

Çevre ve insan Sağlığı ile ilgili özellikler

Ürün kurşun, ağır metaller ve kromatları içermemektedir. Üründe kullanılan hammaddeler Avrupa Birliği direktiflerine paralel hazırlanıp güncellenen ve çevre ve insan sağlığını öncelikli gözetilen Akzo Nobel Product Stewardship Vizyonlarına göre seçilmiştir. Türkiye'de kullanım kısıtlaması olmamasına rağmen; Avrupa Birliği'nde insan ve çevre sağlığı açısından sakıncaları sebebiyle kullanımına kısıtlama getirilmiş pek çok hammadde ürünlerimizde kullanılmamaktadır.

Diğer Uyarılar

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koryucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu bulunabilir.

Uyarılar

Xn: Zararlı

Güvenlik uyarıları

- S2** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9** Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
- S16** Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.
- S23** Buharını solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
- S28** Cilt ile temasında derhal bol suyla iyice yıkayın.
- S29** Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39** Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51** Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Uyarılar

Tehlike uyarıları

- R10** Alevlenir.
- R66** Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
- R67** Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.