



SOLVENT BAZLI

Ürünün Pazara Sunumu

Ambalaj 0.75 L, 2.5 L, 15 L

Renk Gri

Kullanım Alanları

Her türlü metal yüzeyde korozyon önleyici astar olarak kullanılır.

Özellikleri

Demir yüzeylerin paslanmaya karşı korunmasını sağlayan, yüksek koruyuculukta, iyi yapışma ve iyi örtücülük özelliklerine sahip metal astarıdır.

Ürünün Teknik Özellikleri

Görünüm	Mat görünümlü, düz, antikorozif metal astarı.
Kimyasal yapısı	Sentetik alkid reçine
Kaplama gücü (Teorik)	17 m ² /lt (28±5 mikronda)
Kuruma süresi	Tam kuruma süresi; max. 48 saat
Katlar arası bekleme süresi	Min. 8 saat
Önerilen uygulama katı	1 veya 2 kat
Kalıcı madde (Ağırlıkça)	%78
Viskozite	100-110 KU/25°C
Parlama noktası	Min. 38°C
İncelticisi	Tiner Sentetik

Standart  TS 11651'e sahiptir

Yüzey Hazırlama

Yeni boyanacak yüzeyler Enamel Antipas uygulanacak yüzey yağ, toz ve pastan arındırılmış olmalıdır. Paslı yüzeylere kumlama, tel fırça ile fırçalama ve silme işlemleri yapılmalıdır. Metalin Yağı, Tiner Sentetik ile yüzeyden uzaklaştırılması ve hemen Enamel Antipas ile boyanmalıdır. Temizlenen, yağı alınan metal, boyama işlemi yapılmadan uzun süre bekletilmemelidir. Bekletilmesi durumunda metal daha hızlı korozyona uğrar.

Eski boyalı yüzeyler Boya kalıntıları ve kabarmış boyalar tamamen yüzeyden uzaklaştırılmalı, gevşek, serbest eski boya kalıntılarının yüzeyde kalmaması önemlidir. Paslı bölgeler kumlanmalı, zımparalanmalı ve silinmeli, yüzeyde çukurlar, boya seviye farkları varsa uygun macun ile doldurulup yüzey düzgünleştirilmeli ve sonra tüm yüzey Enamel Antipas ile boyanmalıdır

Uygulama

Önerilen Uygulama Araçları Fırça, rulo veya pistle.

İnceltme Oranı Kullanılacak uygulama aletine uygun şekilde inceltilmelidir. Fırça ve rulo ile uygulama için: Yaklaşık 10 kısım Enamel Antipas, max.1,5 kısım Tiner Sentetik ile %15 oranında, Pistole ile uygulamalar için: Yaklaşık 5 kısım Enamel Antipas, 1 kısım Tiner Sentetik ile %20 oranında inceltilerek uygulanmalıdır

Önerilen Son Katlar İstenilen parlaklığa bağlı olarak Luxe Parlak, Enamel Parlak, Pastel Yarı Mat, Pastel Mat

Uygulama

Temizlenmiş metal yüzeye, uzun süre açık bırakılmadan en kısa zamanda Enamel Antipas uygulanmalıdır. Kullanmadan önce ambalaj içinde iyice karıştırılmalıdır. Kullanılacak uygulama aletine uygun şekilde inceltilmelidir. Boyanacak yüzey Enamel Antipas ile doygun bir kat halinde boyanmalıdır. Enamel Antipas uygulamasından en az 5 saat sonra son kat uygulaması yapılmalıdır. 24 saatten sonra yapılacak son kat uygulamalarında yüzeyin zımparalanması son katın yapışması için önemlidir.

Uygulamada dikkat edilecek hususlar

- Yanıcıdır ve solunması sağlığa zararlıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. (Aksi takdirde kuruma, yayılma ve yüzey problemleri yaşanabilir.)
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- Havalandırılan ortamlarda gerekli emniyet önlemleri alınarak çalışılmalıdır.
- Enamel Antipas uygulamalarından en az 5 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.

Uygulama araçlarının temizliği

Uygulama araçları kullanımdan hemen sonra Tiner Sentetik ile temizlenmelidir.

Depolama koşulları

Direkt güneş ışığı almayan, 0°C'nin altında, 35°C'nin üstünde olmayan, korunmalı ortamlarda depolanmalıdır.

Çevre ve insan Sağlığı ile ilgili özellikler

Ürün kurşun, ağır metaller ve kromatları içermemektedir. Üründe kullanılan hammaddeler Avrupa Birliği direktiflerine paralel hazırlanıp güncellenen ve çevre ve insan sağlığını öncelikli gözetilen Akzo Nobel Product Stewardship Vizyonlarına göre seçilmiştir. Türkiye'de kullanım kısıtlaması olmamasına rağmen; Avrupa Birliği'nde insan ve çevre sağlığı açısından sakıncaları sebebiyle kullanımına kısıtlama getirilmiş pek çok hammadde ürünlerimizde kullanılmamaktadır.

Diğer Uyarılar

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde bilgi için Güvenlik Bilgi Formu bulunabilir.

Uyarılar

Xn: Zararlı

Güvenlik uyarıları

- S2** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9** Kabi sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
- S16** Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.
- S23** Buharını solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
- S28** Cilt ile temasında derhal bol suyla iyice yıkayın.
- S29** Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39** Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabi veya etiketi gösterin.
- S51** Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Uyarılar

Tehlike uyarıları

- R10** Alevlenir.
- R66** Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
- R67** Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.